



DORUS FU 406/1

Porgyanta furnérozáshoz

TULAJDONSÁGOK

- Hosszú eltarthatóság
- Rövid kötési idő
- Hosszú fazékidő
- Nagy ragasztási szilárdság
- Magas vízállóság (D3 az EN204 szerint)
- Alacsony formaldehid tartalom, ami megfelel az E1-es előírásoknak

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmos széles hőmérséklet tartományban (80-115°C) furnérozáshoz, farostlemezeléshez valamint DKS lapok ragasztásához.

ALKALMAZÁS

A ragasztókeverék elkészítése:

A keverőedénybe először a vizet öntjük, majd állandó keverés mellett addig adjunk hozzá ragasztóport, míg krémes állagú, csomómentes folyadékot nem kapunk. Különböző keverőszerszámok használhatók az elegyítéshez.

Felhordás:

vékonyan és egyenletesen ecsettel, fogas spatulával kézi hengerrel illetve enyvfelhordó hengerrel
A részeket még nyitott időn belül össze kell illeszteni és mindaddig présben tartani, míg a kezdeti szilárdság nem megfelelő a további megmunkáláshoz.

Tisztítás:

A felhordó eszközök a ragasztóanyag megszilárdulásáig hideg vagy langyos vízzel jól tisztíthatók. A megszilárdult ragasztómaradékokat mechanikai úton kell eltávolítani.

MŰSZAKI ADATOK

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Alapanyag: | karbamid formaldehid gyanta | |
| Szín: | száradás után opálos | |
| Fazékidő: | 20°C-on: kb. 20 óra | 30°C-on: kb. 3-4 óra |
| Nyitott idő: | 20°C-on | |
| 100 g/m ² felhordási mennyiség esetén: | kb. 10 perc | |
| 200 g/m ² felhordási mennyiség esetén: | kb. 21 perc | |
| Préselési hőmérséklet és minimális présidő: | | |
| 80 - 90 °C között | A változat 4 perctől | B változat 4 perctől |
| 90 - 95 °C között | 2 perctől | 2,5 perctől |
| 95 - 100 °C között | 2 perctől | 2 perctől |
| 100 - 110 °C között | 1,5 perctől | 1,5 perctől |

Tényleges préselési idő:

0,5 N/mm² nyomáson a minimális préselési idő plusz a furnér milliméterenként 1 perc

Használatkész ragasztókeverék

IF-20-as furnérhoz:

A változat

– 1 térfogathányad víz

– 1 térfogathányad DORUS FU 406/1

– ¾ térfogathányad rozslisz

Magas vízállóságú furnérozáshoz:

B változat

– 1 térfogathányad víz

– 3 térfogathányad DORUS FU 406/1

A megadott adatok 8-12% fanedvesség, 20°C-os terem- és anyaghőmérsékletnél valamint 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

A tényleges nyitott időt, mint kötési időt a munkakörülmények (hőmérséklet, a fa nedvesség-tartalma és nedvszívó-képessége, a ragasztandó felületek minősége, az anyagban lévő feszültségek, az enyv felvitt mennyisége stb.) jelentős mértékben befolyásolják.

A munkadarab feldolgozási hőmérsékletének legalább +10°C-nak kell lenni.

KISZERELÉS

25 kg papír – PE zsákban.

TÁROLÁS

Száraz hűvös helyen tárolható, anélkül, hogy a ragasztási szilárdságban csökkenés tapasztalható. A tárolás során óvjuk a magas hőmérséklettől, nedvességtől, illetve közvetlen napfénytől.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 6 hónap.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

Az FU 406/1 tartalmaz formaldehidet, mely anyag különösen a kezekre, és az alkaron többszöri közvetlen érintkezés hatására a bőr kiszáradását okozhatja. Ajánlatos megelőző kézápolást végezni.

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó tanácsadását javasoljuk. A technológiai ajánlásunktól eltérő használat miatti károkért felelősséget nem vállalunk!

Műszaki szaktanácsadás: 06 30/919-2915

FIGYELMEZTETÉS

A Dorus FU 406/1-es porgyantával ragasztott furnérozott lapok vizes és oldószeres anyagokkal egyaránt felületkezelhetők. A ragasztóátütés kevésbé jellemző.

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenekeelőtt a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.