

# PALMAFIX Habragasztó

## Kárpitos anyagok oldószeres ragasztásához

### MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

Érvényes:  
2002. január 1-jétől

#### ÖSSZETÉTEL

Termoplasztikus kaucsuk alapú (SBS) tűzveszélyes oldószertartalmú ragasztóanyag.

#### TULAJDONSÁGOK

- ▶ felhordás egy, vagy kétoldalasan
- ▶ rövid nyitott idő
- ▶ színezett
- ▶ aromás oldószereket nem tartalmaz
- ▶ felhordás elsősorban szórással



#### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Felhasználható kárpitosiparban alkalmazott PUR-habok egymáshoz, illetve faanyagokhoz, forgácsolapokhoz stb. történő ragasztásához. A ragasztóanyag nem javasolt hőterhelésnek kitett felületek ragasztásához (pl. jármű kárpitozás).

#### MŰSZAKI ADATOK

**Szín:** halványpiros  
**Szárazanyagtartalom:** 39±2 %  
**Viszkozitás:** 300±50 m Pas (Brookfield RVT 3/20)  
**Felhordó készülék:** szórópisztoly forgósugaras fúvókafej  
 ø1,5 mm-es fúvóka  
**Porlasztó nyomás:** 3-6 atm  
**Nyitott idő:** 1-8 perc  
**Hígítás, tisztítás:** Palmafix oldószeres hígító

#### ALKALMAZÁS

##### Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztandó felületnek por- zsír- és szennyezőanyag mentesnek kell lenniük. A ragasztó-anyagot fel kell keverni. A ragasztást 14 °C feletti munkahelyen kell végezni.

##### Ragasztási körülmények:

A felhordást az anyagok nedvszívóképességétől függően, egy vagy kétoldalasan kell végezni. A nyitott idő az egyenletesen felhordott ragasztóanyag mennyiségétől, a hőmérsékleti és légáramlási viszonyoktól függ. A felületek illesztését 1 perc és 1/2 óra között kell elvégezni. A kenéssel történő felhordás esetén a felhordott nagyobb mennyiség miatt hosszabb nyitott idő szükséges.

##### Tisztítás:

A főlegesen ragasztóanyag az illesztést követően oldószerral csak korlátozottan távolítható el. A megszilárdult gyanta oldhatatlan réteget képez, mely csak mechanikus úton távolítható el.

**Tárolás:**

A ragasztóanyag tűz- és robbanásveszélyes. Tárolása és szállítása ennek figyelembe vételével történhet. Jól zárható eredeti edényben +5 °C felett kell tárolni. 5 °C alatti tárolásnál besűrűsödik. Szobahőmérsékleten visszanyeri eredeti sűrűségét. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. Gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

**Töltőtömeg:**

20 kg-os fémkanna  
4 kg-os és 1 l-es fémdoboz

**FIGYELMEZTETÉS**

A ragasztóanyag veszélyes termék. A tűz- és egészségvédelmi előírások (pl. elszívás, szikramentes környezet) betartása kötelező. Az elektrosztatikus feltöltődést (pl. ruházat) meg kell előzni! Felhasználásánál a biztonsági adatlap utasításai irányadók.

**VESZÉLYESSÉG**

A ragasztóanyag a 4/1997(II.21) rendelet értelmében jelölésköteles. Felhasználása, szállítása, tárolása ennek figyelembe vételével történhet.