

Fagyfűtőegység Táblásított falemez

BINDER 1 rétegű táblásított falemez



A belső építészetben és a bútorgyártásban, különösen a nagy értéket képviselő területen, a táblásított falemezek alkalmazása alternatív alapanyagként, más faanyagokhoz képest egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

Ennek megfelelően a **BINDER 1** rétegű táblásított



falemezek szilárd helyet biztosítottak maguknak, mert a feldolgozáshoz a legjobb előfeltételekkel rendelkeznek és minden optikai és műszaki követelménynek megfelelnek.



A gondosan osztályozott lamellák garanciát adnak arra, hogy a lemezeken a lehető legisebb arányban forduljanak elő repedések és hibák, illetve hogy a lemezek szép, egyenletes fa képét nyújtsák.

A környezetbarát ragasztás meghagyja a fának mint nyersanyagként az összes természetes jó tulajdonságát, ezenfelül még stabilabbá és időtállóbbá teszi.

<i>Dimenziók / Méretek</i>	
Fafaj	<i>Luc, erdeifenyő, vörösfenyő</i>
Ragasztás	<i>DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 Typ VF</i>
Táblaméret	<i>5000 x 1200 mm, 5000 x 2050 mm rendelésre</i>
Vastagság	<i>14/18/22/24/27/32/40/42/50/52/56 mm</i>
Lamellaszélesség	<i>42 - 70 mm toldás nélküli lamellák</i>
Minőségi osztálybasorolás	<i>ÖNORM B3021</i>
Ajánlott minőség	
belsőépítészeti célokra	<i>A</i>
szerkezeti elemekhez	<i>B</i>
Felület	<i>2 oldalon csiszolva, 80-as szemcsefinomséggal</i>
Nedvességtartalom	<i>8% gyártótól szállítva</i>

Előnyök

Az egyrétegű táblásított felemez előnyei

- *Nagy alkalmazási terület: konstruktív belsőépítészet, lépcsőgyártás, bútoripar*
- *Nagy stabilitás, kompaktság és szilárdság az összehasonlíthatatlanul kisebb súly ellenére*
- *Könnyen megmunkálható, hosszú élettartamú nyersanyag - az összes felületi és élmegmunkálási eljárás alkalmazható*
- *Természetes, biológiailag értékes. Egészséges lélegzősű és nagy a terhelhetősége*

Költségmegtakarítás:

Kiszámítható, maradandó minőség - a munkafolyamatok csökkenése, szerszámok megóvása, kevesebb vágási hulladék és csekély szabási hiba mellett

Minőség

Binder minőségbiztosítási menedzsment

Nyersanyag: Válogatott sűrűszálú hegyi fa a legjobb termőhelyekről

Szárítás: Garantált egyenletes szárítás

Ragasztás: Folyamatos belső, és beszállítói minőségellenőrzés

Minőségi osztályozás: Az ÖNORM B 3021, valamint a vevők kívánásainak és a terméknek megfelelően

Folyamatos belső nedvességtartalomellenőrzések

Választék megnevezése: Fafaj, minőség, dimenzió/méret



BINDER HOLZ®



Franz Binder GesmbH
 Massivholzplattenwerk
 Gewerbegebiet 2
 A-5113 St. Georgen/Salzburg
 fon +43.6272.8511-0 fax 8511-95
 www.binderholz.com mail:st.georgen@binderholz.com

