

# PONAL Lackleim

Érvényes:  
2002. szept. 1-jétől

## Lakkragasztó

### MŰSZAKI TERMÉKISMERTETŐ

#### ÖSSZETÉTEL

Polivinil acetát alapú felhasználásra kész, egykomponensű speciális vizes diszperziós ragasztóanyag.

#### TULAJDONSÁGOK

- ▶ nagy kötéseerősség
- ▶ ragasztási képesség HPL és PVC felületeknél
- ▶ ragasztási képesség: NC, DD, SH lakkoknál és politúrozott felületeknél



#### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Felhasználható a lakkozott felületekre különféle faanyagok ragasztására, illetve felületkezeléskor lakkal szennyezett csapok ragasztásához.

#### MŰSZAKI ADATOK

pH-érték: kb. 7,5.

**Kötéseerősség:** általánosságban a Ponal Lakkragasztó alkalmazásakor kialakuló kötéseerősség nagyobb, mint a fa belső szilárdsága. A végső kötéseerősség 3-4 nap elteltével alakul ki.

**Sűrűség:** kb. 1,1 g/cm<sup>3</sup>.

**Az illesztések színe:** krémszínű.

**Felhordási hőmérséklet:** legalább +5 °C (mind a környezeti hőmérsékletre, mind az anyag hőmérsékletére vonatkozóan).

**Anyagszükséglet:** kb. 150 g/m<sup>2</sup>, a felület nedvszívó képességétől függően.

**Felhordási idő:** körülbelül 10 perc szobahőmérsékleten (+23 °C).

#### ALKALMAZÁS

##### Felületelőkészítés, felhordás:

A ragasztandó felületeknek illesztésre előkészítettnek és tisztának kell lenniük. A Ponal Lakkragasztót a ragasztandó felületre egy oldalon, vékony rétegben, ecset, műanyag fogazott spatula vagy kézi henger segítségével kell felvinni. A ragasztandó anyagok egyikének nedvszívónak kell lennie.

##### Ragasztási körülmények:

A nyitott idő a környezeti hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától, a fa nedvességtartalmától, valamint a ragasztó mennyiségétől függ. A ragasztó felhordásától számított 10 percen belül kell a részeket összeilleszteni, amikor a ragasztó még nedves.

Préselési nyomás hozzávetőleg 0,2 N/mm<sup>2</sup>. A préselést szabványos eszközzel, présrel stb. lehet végezni. A felületek különbözőségét figyelembe véve célszerű lakk- és felülettípusonként próbaragasztást végezni.

**Tisztítás:**

Közvetlenül használat után hideg vízzel lehet a tisztítást végezni. A megkérgesedett vagy megszáradt ragasztót eltávolítás előtt több napon keresztül vízben kell áztatni.

**Tárolás:**

Szorosan lezárva kell tárolni. Ne tegyük ki fagyponthoz alatti hőmérséklet hatásának. A 30 °C feletti tárolási hőmérsékletet kerülni kell.

Eltarthatóság: szorosan lezárt, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 6 hónap.

Gyártási időpont: lásd a csomagoláson. 1. szám: év, 2-4. szám: év napja.

**MEGJEGYZÉS**

A ragasztóanyag tárolásánál és felhasználásánál, biztonsági óvintézkedések nem szükségesek.

**Töltőtömeg:**

400 g, műanyag flakon kiöntővel