

Ragasztási tanácsadó I.

Jellemzők	Ponal Duo	Ponal Statik	Ponal Lackleim	Ponal D4 edző	Ponal Construct
alapanyag	poliuretán	poliuretán	spec. diszperzió	poli-izocianát	poliuretán
komponensek száma	2	2	1	2 (+Ponal Super 3)	1
keverési arány	1 rész + 2 rész	1 rész + 1 rész		3, 5 %	
nyitott idő		2-3 perc	10 perc	12 perc	max. 10 perc
fazékidő	15 perc (23 C)			8 óra	
présidő	nincs	10 perc		15-30 perc	45 perc
préselés	fixálás v. préselés	leterhelés	leterhelés	préselés	préselés
présnyomás	02 -0,5 N/mm2			02 -0,5 N/mm2	min. 0,2 N/ mm2
kötési idő	4 óra	8 perc	24 óra		
végző szilárdság	24 óra	20 perc	3 nap	7 nap	3 óra
térfogatváltozás	nincs	van, (kb. 2,5)	nincs	nincs	van kb.(5 - 8 %)
feldolgozási hőmérséklet	min. + 5 C	min. + 5 C	min. + 5 C	min. + 5 C	min. + 10 C
hőállóság	6 N/mm2 (Watt 91)			7 N/mm2 (Watt 91)	8 N/mm2 (Watt 91)
hidegállóság					
fa nedvességtartalom	8-12%	száraz beton	max 12 %	8 - 12 %	8 -15 % között
eltarthatóság	12 hónap	12 hónap	6 hónap	12 hónap	12 hónap
tárolás			fagyveszélyes	fagypont felett	
szín	natur-halványsárga		krém	átlászó	opálosan fehér
kitöltési vastagság	több centiméter	10 -20 mm között	1 mm		1 mm
kiadósság		kb. 2,25 l	kb. 150 g/m2	kb. 150 g/m2	200 g/m2
oldószer	nincs	nincs	víz	víz	nincs
kötési jellemzők	kémiai	kémiai	fizikai	fiziko-kémiai	kémiai
felhordás	egy- és kétoldalas	egy oldalas	egy oldalas	egy- és kétoldalas	egy oldalas
felhordóeszköz	pl. spakli	kartus	kézi	fémmentes eszköz	
kiszereles	2 db tubus	kartus	flakon	tasak	flakon
szinezhetőség	oldószeres szinező				
átfesthetőség	átfesthető				
töltőtömeg	250 + 65 g	220 g	400 g	35 g	420 g
felhasználási terület	fém, fa, műanyag, kő, laminátumok	beton - falépcső, párkány	laminát-fa,NC, SH lakk-fa	kültéri szerkezet, ajtó, ablak	fa fém
ragasztható felületek	nem nedvszívók	nedvszívók	1 oldal nedvszívó	puha- és keményfa	1 oldal nedvszívó
egészségi ártalmasság	nincs	nincs	nincs	nincs	szem és bőrizgató
egyéb	formatartó	keverőszárba beleköt!		Ponal Super 3-hoz keverve	enyhén habosodik
felület előkészítés	durva csiszolás	portalanítás	gyalult, csiszolt	gyalult, csiszolt	gyalult, csiszolt
csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
szállítási egység	6 db	20 db	12 db	6 x 5 = 30 db	12 db
megmunkálási jellemzők	szerszámkímélő		szerszámkímélő	szerszámkímélő	szerszámkímélő
vízállósági fokozat	D4	D2	D2	D4	D4
veszélyesség	jelölésre kötelezett (B komp)	jelölésre kötelezett	jelölésre kötelezett	jelölésre kötelezett	jelölésre kötelezett
tűzveszélyesség	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes

További információk a termék ismertetőjén és Biztonsági Adatlapján!