

**Henkel****Minőség a Mestereknek****Ragasztási tanácsadó III**

Jellemzők	Pattex Repair Universal	Pattex Repair Express	Pattex Repair Extreme	Pattex Super Fix Montázsszalag	Pattex Power Fix Montázsszalag
alapanyag	epoxi, merkaptán bázis	epoxigyanta, edzővel	poliuretán	akril ragasztó PE. szalagon	akril ragasztó PE. szalagon
komponensek száma	2	2			
keverési arány	1:1				
nyitott idő		4 perc	5 percig igazítható		
fazékidő					
présidő					
préselés					
présnyomás					
kötési idő	2-4 perc	60 perc	8 perc		
végző szilárdság	24 óra	24 óra	48 óra	terhelhetőség max 20 kg/tek	terhelhetőség max 50kg/tek
térfogatváltozás		nem változik			
feldolgozási hőmérséklet				min. +20°C - +30 °C	min. +20°C - +30 °C
hőállóság	max. +80 °C	max. +120 °C	max. +120 °C	max. +95 °C	max. +120 °C
hidegállóság	min. -20 °C	min. -30 °C	min. -50 °C	min. -40 °C	min. -40 °C
fa nedvességtartalom					
eltarthatóság	18 hónap	2 év	12 hónap	12 hónap	12 hónap
tárolás	+ 5-25°C között, hűvös helyen	száraz, hűvös helyen, +10 +25 °C	száraz, hűvös helyen, +10 +40 °C	száraz helyen	száraz helyen
szín	áttetsző	fehér (összegyúrva)	tejfehéren átlátszó		
kitöltési vastagság					
kiadósság					
oldószer			oldószermentes		
kötési jellemzők					
felhordás			egy vagy kétoldalas		
felhordóeszköz	keverőpálcika	kézzel	tubus	kézzel	kézzel
kiszereles	fecskendő	eporúd	tubus	tekercs	tekercs
színezhetőség					
átfesthetőség		festhető			
töltőtömeg	6 ml (2x3 ml)	48 g	8 g	1,5 m x 19 mm	1,5 m x 19 mm
felhasználási terület	üveg, fa, porcelán, kerámia, fém, karton, műanyag	fa, fém, kerámia, üveg, tégl, gipsz, műanyag, parafa, réz	papír, bőr, műanyag, üveg, vastag textil (farmer), fa, fém	műanyag (nylon, polietilén és polipropilén is!), tükör, üveg, fém, fa, csempe, kő	műanyag (nylon, polietilén és polipropilén is!), tükör, üveg, fém, fa, csempe, kő
ragasztható felületek	nedvszívó és nem nedvszívó	nedvszívó és nem nedvszívó	nedvszívó és nem nedvszívó	nedvszívó és nem nedvszívó	nedvszívó és nem nedvszívó
egészségi ártalmasság	szem- és bőrizgató hatású	bőrsemleres	allergiás reakciót válthat ki		
egyéb	környezetben károsodást okozhat				
felület előkészítés	száraz, repedés-, por- és zsírmentes	érdesített, száraz, por- és olajmentes	száraz, por- és zsírmentes	tiszta, száraz, por- és zsírmentes	tiszta, száraz, por- és zsírmentes
csomagolás	bliszter	bliszter	bliszter	bliszter	bliszter
szállítási egység	48 db/karton	12 db/karton	12 db/karton	6 db/karton	6 db/karton
megmunkálási jellemzők					
vízállósági fokozat					
veszélyesség	jelölésköteles	nem jelölésköteles	nem jelölésköteles	nem jelölésköteles	nem jelölésköteles
tűzveszélyesség	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes	nem tűzveszélyes

További információk a termék ismertetőjén és Biztonsági Adatlapján!